#### 19 日本国特許庁(JP)

① 特許出願公開

#### ⑫ 公 開 特 許 公 報 (A) 平2-298620

@Int. Cl. 5

識別記号

庁内整理番号

❸公開 平成2年(1990)12月11日

F 01 N 3/28 301·U

7910-3G

審査請求 未請求 請求項の数 2 (全6頁)

会発明の名称 耐熱疲労性に優れた自動車排ガス浄化触媒用金属基体

> 願 平1-116137 ②特

23出 願 平1(1989)5月11日

@発 明 者 野

拓 夫 東京都千代田区大手町2丁目6番3号 新日本製鐵株式会

個発 明 老 山中 錊 雄

神奈川県相模原市淵野辺5-10-1 新日本製鐵株式会社

第2技術研究所内

明 個発

之

神奈川県相模原市淵野辺5-10-1 新日本製鐵株式会社

第 2 技術研究所内

勿出 顧

新日本製鐵株式会社

東京都千代田区大手町2丁目6番3号

勿出 願 日本金属株式会社

東京都北区神谷3丁目6番18号

砂代 理 弁理士 矢葺 知之 外1名

最終頁に続く

1.発明の名称

(8)

耐熱疲労性に優れた自動車排ガス浄化触媒用 会保基体

- 2.特許請求の範囲
- 1. 平らな金属狢と波型加工した金属狢とを重ね て巻き込んで形成したハニカム体と、該ハニカ ム体を挿入する金属外筒とから構成する自動車 排ガス浄化触媒用金属基体において、

前記外筒とハニカム体の間に、一端側から値 方向に延びるスリットを複数設けたステンレス 鋼製中間筒を挿入し、該中間筒のスリットを入 れた側の一端側と外筒を接合すると共に、中間 筒の他端側を前記ハニカム体と接合したことを 特徴とする自動車排ガス浄化触媒用金属基体。

2. 平らな金属箔と波型加工した金属箔とを重ね て巻き込んで形成したハニカム体と、該ハニカ ム体を挿入する金属外筒とから構成する自動車 排ガス浄化触媒用金属基体において、

前記外筒とハニカム体の間に、外周に複数の

フィン状突出部を設けたステンレス鋼製中間筒 を挿入し、該中間符の突出部の先端と外筒を接 合すると共に、中間筒の内面を前記ハニカム体 と接合したことを特徴とする自動車排ガス浄化 触媒用金属基体。

- 3. フィン状突出部はその形成方向を中間符の軸 方向に、筒周方向に、若しくは斜め方向に向け て設けてなる請求項2記載の金属基体。
- 3.発明の詳細な説明

[産業上の利用分野]

本発明は、自動車の排気ガス浄化用の触媒コン バータとして用いる金属基体の改良に関するもの である.

[従来の技術]

近年、自動車排気ガス浄化用の触媒を担持する 担体として、セラミックハニカムに代り金属担体 が注目されてきている。この金属担体は、厚み50 μ**■前後のステンレス製の平らな箔(以下単に平箔** という)と波型加工したステンレス製箔(以下中 に被銜という)を重ねて円筒形又は楕円柱状に巻

-129-

BEST AVAILABLE COPY

#### 特間平2-298620(2)

き込みハニカム体とし、これを耐熱ステンレス製の外筒内に挿入して平箔~波箔~外筒間を相互に ろう付けや抵抗溶接等により接合して製作している。

この金属担体は、その使用時の高速連続に耐える十分な強度と、激しい加熱・冷却サイクに耐える耐熱疲労性が要求される。特に、外籍にその内部に挿入する平路と波箔のハニカム体が外部による温度差(いずれの場合により独議を生じ、これが両者の接合のの破損を招来し、ハニカム体の飛び出しという。高度な耐熱疲労性が要求される。

しかして、上記の外符とハニカム体の接合を強化することを狙いとする提案として、例えば特開昭 61-19957号や特開昭 82-45345号公相に開示する如く、ハニカム体自体の部分的な接合により担体の強度向上を図るものがある。また、外符とハニカム体との接合部の剝離防止を目的として実開昭

また、木発明の他の金属基体は、上記の外符とハニカム体の間に挿入する中間符として、外周に複数のフィン状突出部を設けたステンレス鋼製のものを用い、該中間符の突出部の先端と外符を接合すると共に、中間符の内面を前記ハニカム体と接合したことを特徴とする。尚、この場合フィン状突出部はその形成方向を中間符の特方向に、符周方向に、若しくは斜め方向に向けて設けることが出来る。

[作用]

62-19.4436 号公報に開示する技術がある。この技術は、ハニカム体の少なくとも一部の横断値部において改符と平箔とを相互に接合すると共に、外符の一横断値部においてのみハニカム体の外周を外符内面に接合し、熱量を軸方向に吸収し外符とハニカム体の接合部の製罐を防止することを内容としている。

#### [発明が解決しようとする課題]

しかしながら、上記のいずれの先行技術においても、前述した厳しい状況下での使用に際し、構成部品の然膨張差により生じる熱源に十分対応できる程度まで金属担保を強化することは不可能であり、長時間の使用に耐えることができなかった。

本発明はこの先行技術の問題点を解決し、上述した熱電を効果的に吸収し、外筒とハニカム体との接合をより…・耐強固にし長時間の使用に耐える自動車排ガス浄化触媒用メタル担体を提供することを目的とする。

[課題を解決するための手段]

本発明では、外領とハニカム体との間に中間符が存在し、かつこの中間筒のスリット部或はフィン状突出部を外筒と接合し、中間筒の内面とハニカム体を接合しているので、使用時に熱膨張差により熱症が生じても、この中間筒、特にスリット 郡若しく はフィン状突出部にてこの 歪を吸収する。これにより外筒とハニカム体との接合部の剝離を防止する。

#### [実施例]

以下本発明を図面に示す実施例に基いて説明す ス

第1 図に示すように、本発明に係る金属担体は、ステンレス鋼等の金属製の平らな箔をで変型加1と同じくステンレス鋼等の金属製平箔を被型加工して得た箔(波箔)2とを、重ね合わせて巻き、近んで断面円形(又はレーストラック形)の筒状に形成したハニカム体3と、該ハニカム体3を排入するステンレス鋼製の外筒4と、これらハニカム体3と外筒4間に挿入され熱電吸収板として機能する中間筒5とから構成したものである。平箔

-130-

(B)

#### 特開平2-298620(3)

と放铬は、例えば担体軸方向の一端の一定幅位置にてろう付けなどの方法により接合されている。...

本発明においては、上記熱張吸収用の中間符5をハニカム体3と外符4間に介在させたことを特色としているが、該中間符5には、図示する如く、その一端側から軸方向に延びるスリット 6 ががかいと熱・ではないでなく、また長ずぎるとハニカム体3と外符4との接合にかえって支降があることから、中間符の軸方向及さの1/4~3/4 程度とすることが好ましい。

中間約5は第2図に示すように、そのスリット6の場の側の外面一部にて外領4の内面とろう付け等の手段により接合7しており、一方中間約5の他端側内面はハニカム体3の外面とろう付け等により接合8している。中間約5のスリット6と外筒4の接合部7は、スリット全体にわたって接合すると熱歪吸収に対し効果がないため、スリットの端彫側の一部にて接合するものとする。なま中間筒の板厚は0.1~1 mmの範囲が望ましく、ま

一致した例を示したが、本発明はこれに限ることなく、このフィン状突出邸 9 の形成方向を種々の方向に変更することが可能である。このような例を第 5 図に示す。

第5 図の(a) は第3 図の例であって簡動方向と同一方向に突出部を形成した場合であり、特に動力向の熱歪を吸収する際に有効な例である。(b) は簡動方向に変出部を形成した例であり、特に半径方向の熱歪に対し有効な形成した例である。(c) は簡が第3 図の状態の時突出部を斜め上向きに形成した例、(d) は(c) と反対に斜め上向きに突出部を形成した例である。なお、(a)(c)(d) の例では外筒4内にハニカム体3を挿入するものとする。

本発明は上記のように、外筒 4 とハニカム体 3 との間に、中間筒を介在させて間接的に外筒 4 とハニカム体 3 とを接合すると共に、該中間筒にスリット 致はフィン状突出部を設けてその-- 部を外

たハニカム体3と中間符5との接合は図示の如く 一部でもよいが、スリットのない部分全面にわた って接合することもできる。

第3図は本発明の他の実施例であり、外間4とハニカム体3の間に挿入する中間筒5として、外間に横入する中間筒5として、火口に投数のフィン状突出部9を設けたステン状スのフィン状突出のフィン状の切込みを示している。このフィン状と、の場合はバンチング加工に引き起こして形付けた成けの光が、外方に関いて、アウムは150円の大力には150円の円面、150円の円面、150円面一部、150円面のでは150円面の地のでは150円面の単位でででは150円面の単位をでは150円面の地の150円面の地の150円面の地の150円面の地の150円面の地の150円面の地の150円面の地の150円面の地の150円面の地の150円面の地の150円面の地の150円面に150円面の地で150円面の地の150円面の地で150円面の地で150円面の地で150円面の地で150円面の150円面

なお、第3図および第4図に示したフィン状突 出彫9の形成方向は、その中心線(最も熱歪吸収 の大きい方向とも書える)が、簡の軸方向とほぼ

簡4の内面に接合していることから、担体使用時の急激な加熱・冷却サイクルによって外簡4とハニカム体3との間に熱膨强差が生じ、これにより熱災が発生しても、このスリット或はフィン状突出部の非接合部分にて熱変を吸収することが出来る。この熱歪は簡軸方向或は半径方向であっても吸収可能である。

[実施例]

(実施例1)

①試験用担体(第1図の例)

ハニカム体:厚み50μmの20%Cr-5%A2のステンレ ス被箱と平箱を36巻きして作製。

外筒:内径100mm, 原み1.5mm, 長さ100mm のステンレス編製

中間筒:内径100mm, 厚み0.3mm, 長さ100mm のステンレス崩製、スリット長さ50mm, スリット数8本均等間隔に形成。

②担体接合条件

中間筒と外筒、中間筒とハニカム体、ハニカム 体の平箱と波箔の各接合はNiろう材によるろう付

-131-

## BEST AVAILABLE COPY

#### 特開平2-298620(4)

Ç

け、中間筒の両端部より20mm幅にわたって外筒およびハニカム体と全周接合。これにPI触媒を担待させたアーアルミナを焼付ける。

#### ③試験条件

排気量 2000ccのエンジンに上記担体を搭載し、ベンチテストにより 800 で以上 1 分、150 で以下 1 分、合計 1 サイクル15分の冷熱試験を行った。

尚、比較例として中間筒を介在させずに外筒と ハニカム体を直接接合した担体を上記と同一条件 で試験した。

#### ①試験結果...

比較例は100 サイクル後にハニカム体の酸外局から1~3 間目のいずれかのハニカム部分が全局にわたって破断し、それより内局のハニカムが排がスの風下側に約10mm飛び出していることが認められた。一方、本発明の基体は冷然1200サイクル後も何ら異常は認められなかった。

#### (実施例2)

①試験用担体(突出部として第5図(a) を設けた 第3図の例)

#### (実施例3)

① 試験用担体(突出部として第 5 図 (d) を設けた 第 3 図の例)

ハニカム体: 厚み50μmの20%Cr-5%A2のステンレ ス波狢と平箔を36巻きして作製。

外符:内径100mm, 厚み1.5mm, 長さ100mm のステンレス鋼製。

中間筒:内径100mm,厚み0.3mm,長さ100mm のステンレス鋼製の筒に、15mm h×10mm 2×10mm w (第5図(d) 参照)のフィン状突出部を、周方向に15個、軸方向に4個(計60個)形成した。

#### ②相体接合条件

中間筒内面の中央部 40mm幅で全周にわたってハニカム体とNiろう材によりろう付け、フィン状突出部の先端 5 mm× 10mm幅の領域で外筒内面とNiろう材によりろう付けした。これにPt触媒を担持させたアーアルミナを焼付ける。

#### ①試験条件

実施例1と同じ。

ハニカム体: ほみ 5 Numの 2 0 kCr - 5 kA 2 の ステンレ ス波箔と平箔を 3 6 巻きして作製。

外前:内径100mm,厚み1.5mm,長さ100mm のステンレス鋼製。

中間符:内径100mm.厚み0.3mm.長さ100mmのステンレス鋼製の符に、軸方向長さ20mm。周方向長さ10mmのフィン状突出部を、周方向に15個、軸方向に4個(計60個)形成した。

#### ②担体接合条件

中間符内面の全面とハニカム体はNiろう材によりろう付け、フィン状突出部の先端軸方向 5 mm× 10mm幅の領域で外筒内面とNiろう材によりろう付けした。これにPt触媒を担持させたアーアルミナを焼付ける。

#### ① 以験条件

実施例1と同じ。

#### ①試験結果

この基体は冷然1200サイクル後も何ら異常は認められなかった。

#### ①試験結果

この基体は冷熱1200サイクル後も何ら異常は認められなかった。

#### [発明の効果]

以上説明したように本発明の金属基体によれば、過酷な冷熱サイクルによる熱膨張差により剝離のおそれがあった外筒とハニカム体との接合部に、緩衝体として全ての方向の熱歪を吸収する中間体を介在させていることから、上記の過酷な条件下でも接合部の剝離やハニカム体の破断を効果的に防止することが出来た。

#### 4.図面の簡単な説明

第1 図は木発明に係る金属基体の実施例を示す 料視図、第2 図は第1 図の基体における接合部 大断面図、第3 図は本発明の他の実施例を示す斜 視図、第4 図は第3 図の基体における接合部の詳 細図、第5 図 (a) ~ (d) は第3 図におけるフィン 状突出節の各種形態を示す説明図である。


1 … 平宿、 2 … 夜宿、 3 … ハニカム体、 4 … 外 筒、 5 , 15… 中間筒 ( 熱歪吸収板 ) 、 6 … スリッ


-132-


# BEST AVAILABLE COPY


### 特閒平2~298620(5)


ト、7、8…接合郎、9…フィン状突出部 特許出願人代理人 弁理士 矢 芽 知 之 (ほか1名)











-133<u>-</u>

BEST AVAILABLE COPY

ו אחמפפפטחא ו

DAIC ----

### 特開平2-298620(6)

第1頁の続き							•
@発	明	者	左	田	野	豊	一 千葉県君津市君津1番地 新日本製鐵株式会社君津製鐵所 内
@発	明	者	中	Л		俊 和	愛知県東海市東海町 5 - 3 新日本製鐵株式会社名古屋製 鐵所内
@発 @発	明 明	者 者	西 <b>笠</b>	沢 原		良 雄 昭 彦	東京都千代田区丸の内3丁目3-1 日本金属株式会社内 東京都板橋区舟渡4丁目10-1 株式会社日金絵研内

## BEST AVAILABLE COPY

DOCKET NO: E-80044

SERIAL NO: 10/763,027

APPLICANT: Maus

LERNER AND GREENBERG P.A.

PO. F. 2480

-134 HOLLY 1000 RIDA 33022

1-1100

DNO sece &